TECHNICKÝ LIST
SKYBIT V60 S37 DESIGN RED

ZLOŽENIE PÁSU:

Úprava horného povrchu pásu: Ochranné a dekoratívne bridlicové šupiny.
Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: Zmes asfaltu s minerálnymi plnivami.
Nosná vložka: Nosná vložka zo sklenenej rohože.
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou: Zmes asfaltu s minerálnymi plnivami.
Úprava dolného povrchu pásu: Ľahko taviteľná polymérna fólia.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:

EN 13 707+ A2: 2009 Hydroizolačné pásy a fólie - Vystužené asfaltové pásy na hydroizoláciu striech - Definície a charakteristiky - pre aplikácie v strechách

ÚČEL POUŽITIA:

Hydroizolácia striech. Finálna vrstva hydroizolačného súvrstvia strešného plášťa s vysokými požiadavkami na ťažnosť, mechanickú odolnosť a dlhodobú životnosť.

SPÔSOB POUŽITIA:

Spracovanie natavovaním na vhodný podklad. Minimálna teplota ovzdušia, podkladu aj samotného pásu pri spracovaní je
+5 °C. Veľkosť pozdĺžnych spojov (presahov) 100 (min.80) mm. Veľkosť priečnych spojov je 150 (min.120) mm.

BALENIE:

Pásy sa dodávajú v rolkách. Rolky sú zabezpečené proti rozbaleniu a dodávajú sa na paletách, fixované vo vertikálnej polohe.

OZNAČENIE:

Údaje o výrobku sú uvedené na baliacej páske alebo na identifikačnom štítku, prípadne ich kombináciou, a spĺňajú požiadavky príslušných noriem.

DOPRAVA:

Doprava roliek sa vykonáva vo vertikálnej polohe v uzavretých dopravných prostriedkoch. Prepravu v nekrytých dopravných prostriedkoch možno vykonať iba v tom prípade, ak sú výrobky prepravované na paletách zabezpečených zmršťovacou fóliou.

SKLADOVANIE:

Rolky sa skladujú vo vertikálnej polohe na paletách. Rolky musia byť chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi, najmä pred slnečným žiarením a inými zdrojmi tepla, ktoré by mohli spôsobiť ich deformáciu.

ZÁRUKA:

Záruka na funkčnosť 5 rokov

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Základné charakteristiky	Vlastnosť		Harmonizovaná technická špecifikácia
	Jednotka	Hodnota/údaj	
Zjavné vady	-	bez zjavných vád	EN 13707:2009
Dĺžka	m	≥ 9,9	
Šírka	m	≥ 0,99	
Priamosť	mm/ 10,0 m	20 mm/10,0 m	
Hrúbka	mm	3,7 ± 0,2	
Reakcia na oheň	-	trieda E	
Správanie pri vonkajšom požiari / systém	-	B roof (t1)	
Najväčšia ťahová sila – priečny smer	N/50mm	300 ± 80	
Najväčšia ťahová sila – pozdĺžny smer	N/50mm	600 ± 150	
Najväčšie pretiahnutie – priečny smer	%	4,0 ± 2,0	
Najväčšie pretiahnutie – pozdĺžny smer	%	4,0 ± 2,0	
Ohybnosť pri nízkych teplotách	° C	≤ 0	
Odolnosť proti stekaniu pri zvýšenej teplote	° C	≥ ÷80	
Priepustnosť vodných pár – faktor difúzneho odporu µ	µ	20 000	

* Orientačný údaj

Výrobok neobsahuje nebezpečné látky.

Rozmer pásu (š x d) [m]	Počet roliek na palete	Plocha rolky (m^2)	Plocha na palete (m^2)	Hmotnosť palety (kg)
1 x 10	15	10,0	150	cca 759

Poznámka: Hodnoty uvedené v technickom liste sú hodnoty namerané v laboratórnych podmienkach podľa predpísaných podmienok.

Za dovozcu prehlásenie o vlastnostiach vyhotovil:

Andrej Špánik
Skymat, s.r.o.

V Bratislave 12.5.2026